번역
Translation
원본 / Original

AKO ...simply innovative!

슬리브 품질 | Sleeve qualities

명시된 온도는 지침 값이며 작동 매체(건식/습식) 및 사용 사례에 따라 달라집니다.
The temperatures are guidelines and may vary depending on medium (dry/wet) and application.

AKO 코드	약칭 Abbreviation	재질명 (제품 접촉) Material description (product contacted)	식품 적합성 Food conformities			전도성 Conductivity	색상 (제품 접촉) Color (product contacted)	최저 온도 (건조 | dry)	최대 온도	** 차압 약 ** Differential pressure approx.
			FDA	BfR	1935					
01X	CR	**네오프렌** Neoprene	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 100 °C	2.0 - 3.0 bar
02LS	NR - LS	**천연 고무** Natural rubber	●	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 80 °C	2.5 - 3.0 bar
02X	NR - LW	**천연 고무** Natural rubber	●	●	✕	✕	밝은색 pale	- 10 °C	- 80 °C	2.0 - 2.5 bar
03H	NR - H	**천연 고무 고온** Natural rubber high temperature	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 100 °C	2.0 - 2.5 bar
03LF	NR - LF	**천연 고무** Natural rubber	✕	✕	✕	●	검정색 black	- 10 °C	- 80 °C	2.0 - 3.0 bar
03X	NR	**천연 고무 내마모성** Natural rubber anti-abrasive	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 80 °C	2.0 - 2.5 bar
04HTEC	EPDM - LS	**EPDM** EPDM	●	●	●	✕	검정색 black	- 10 °C	90 °C *	2.5 - 3.0 bar
04HTECLF	EPDM - LF	**EPDM** EPDM	●	●	●	●	검정색 black	- 10 °C	90 °C *	2.5 - 3.0 bar
04LW	EPDM - LW	**EPDM** EPDM	●	✕	✕	✕	밝은색 pale	- 10 °C	- 90 °C	2.5 - 3.0 bar
04LW/03H	EPDM - LW / NR - H	**EPDM 고온** EPDM hight temperature	●	✕	✕	✕	밝은색 pale	- 10 °C	- 100 °C	2.5 bar
05	FPM / FKM	**Viton** Viton	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 120 °C	4.0 bar
06	Q	**실리콘** Silicone	✕	✕	✕	✕	빨간색 red	- 10 °C	- 130 °C	3.0 bar
07LF	NBR - LF	**니트릴** Nitrile	●	✕	✕	●	검정색 black	- 10 °C	- 70 °C	2.0 - 3.0 bar
07LS	NBR - LS	**니트릴** Nitrile	●	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 80 °C	2.0 - 3.0 bar
07LW	NBR - LW	**니트릴** Nitrile	●	✕	✕	✕	밝은색 pale	- 10 °C	- 80 °C	2.0 - 3.0 bar
07X	NBR	**니트릴** Nitrile	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 100 °C	2.0 - 3.0 bar
08X	CSM	Hypalon Hypalone	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 100 °C	2.0 - 3.0 bar
09X	IIR	Butyl Butyle	✕	✕	✕	✕	검정색 black	- 10 °C	- 90 °C	2.0 - 3.0 bar

* 최대 120 °C의 단기 최고 온도 가능 (예: 증기 멸균 시) | Short-term peak temperature of up to +120 °C possible (e.g. during steam sterilization)
** 기술 정보 시트 "최적 컨트롤 압력"(TI_pV_OS...) 참조 | Please see technical info sheet "optimum control pressure" (TI_pV_OS...)

기술적 변경이 있을 수 있습니다. | Technical details subject to change without notice

★★★★★ AKO Armaturen
핀치밸브 전문 기업
Your Pinch Valve Specialist

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
독일 | GERMANY
전화: +49 6147 9159-0
쇼핑몰: www.ako-shop.com
이메일: ako@ako-armaturen.de / ako@pinch-valves-korea.com
홈페이지: www.ako-armaturen.de / www.pinch-valves-korea.com